

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték
Sűrűség	1,03 g/cm ³
Átmérő	1,75/2,85 mm
Átmérő tűréshatár	± 0,05 mm
Ovalitás tűrés	± 5 %

Mechanikai tulajdonságok

Tulajdonság	Szabvány	Érték
Rugalmassági modulus	ISO 527-2	380 MPa
Szakítószilárdság	ISO 527-2	23 MPa

Ajánlott nyomtatási paraméterek

Tulajdonság	Érték
Nyomtatási hőmérséklet	240-250°C
Asztal hőmérséklet	70-80°C
Nyomtatási sebesség	40 mm/sec
Száritás	80°C - 4 h

Egyéb

Tulajdonság	Érték		
Nettó súly	100 g	375 g	750 g
Tekercs méret (D x H)	-	200x65 mm	200x65 mm
Tekercs magátmérő	-	52 mm	52 mm
Hossz per kg	300 m (1,75 mm) / 115 m (2,85 mm)		

A műanyagok idővel öregednek és elveszítik tulajdonságaikat. Javasoljuk, hogy a megvásárolt tekercset a külső csomagolás felnyitásától számított 12 hónapon belül használja fel. Az anyag megfelelő tárolása – hűvös, száraz és sötét helyen – szükséges a minőség megőrzéséhez. Kerülje a közvetlen érintkezést az olvadt termékkel, mert súlyos égési sérüléseket okozhat – tegyen meg minden szükséges óvintézkedést. A hőmérséklet emelkedésekor, a megolvadási hőmérséklet fölött gőzök szabadulhatnak fel, ezért biztosítson megfelelő szellőzést. Kerülje az anyag túlhevítését. A megadott információkat a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A technikai adatokat általában mintaértékek alapján határozzák meg, és nem garantált jellemzők, így a termékek fejlesztése során változhatnak.