

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték
Sűrűség	0,89 g/cm ³
Átmérő	1,75/2,85 mm
Átmérő tűréshatár	± 0,05 mm
Ovalitás tűrés	± 5 %

Hőtani tulajdonságok

Tulajdonság	Szabvány	Érték
Lágyulási hőmérséklet	ISO 306/A50	55°C

Mechanikai tulajdonságok

Tulajdonság	Szabvány	Érték
Húzófeszültség	ISO 527	5 MPa
Szakadási nyúlás	ISO 527	>500 %
Keménység	ISO 868	60 Shore A

Ajánlott nyomtatási paraméterek

Tulajdonság	Érték
Nyomtatási hőmérséklet	220-240°C
Asztal hőmérséklet	70-80°C
Nyomtatási sebesség	25 mm/sec

Egyéb

Tulajdonság	Érték	
Nettó súly	375 g	750 g
Tekercs méret (D x H)	-	200x65 mm
Tekercs magátmérő	-	52 mm
Hossz per kg	490 m (1,75 mm) / 180 m (2,85 mm)	

A műanyagok idővel öregednek és elveszítik tulajdonságaikat. Javasoljuk, hogy a megvásárolt tekercset a külső csomagolás felnyitásától számított 12 hónapon belül használja fel. Az anyag megfelelő tárolása – hűvös, száraz és sötét helyen – szükséges a minőség megőrzéséhez. Kerülje a közvetlen érintkezést az olvadt termékkel, mert súlyos égési sérüléseket okozhat – tegyen meg minden szükséges óvintézkedést. A hőmérséklet emelkedésekor, a megolvadási hőmérséklet fölött gőzök szabadulhatnak fel, ezért biztosítson megfelelő szellőzést. Kerülje az anyag túlhevítését. A megadott információkat a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A technikai adatokat általában mintaértékek alapján határozzák meg, és nem garantált jellemzők, így a termékek fejlesztése során változhatnak.